

Placă de gips-carton Technogips Pro A

Placă de gips-carton Technogips Pro cu miez din gips aditivat special și acoperită cu hârtie de înaltă calitate.

Este utilizată pentru execuția standard a pereților și tavanelor în încăperi cu umiditate normală.



Clasificare:

În conformitate cu SR EN 520:2010, tip: A



Avantaje:

- ✓ Ușor de tăiat și montat
- ✓ Pot fi montate pe o structură metalică din profile galvanizate sau fixate direct pe zidării (tencuială uscată) cu ajutorul adezivului de lipire FIX
- ✓ Creează o suprafață netedă, stabilă și durabilă, pregătită pentru finisare
- ✓ Poate fi folosită în sisteme Technogips Pro cu rezistență la foc până la 90 minute
- ✓ Conferă protecție acustică sporită datorită densității
- ✓ Asigură un mediu sănătos, cu reglare a umidității

Utilizare:

Plăcile din gips-carton Technogips Pro A sunt element de bază a sistemelor Technogips Pro și conferă soluții pentru pereți despărțitori, plafoane și placări. Sistemele Technogips Pro sunt utilizate pe scară largă în:

- ✓ Clădiri rezidențiale
- ✓ Hoteluri
- ✓ Spitale
- ✓ Instituții educaționale

Date tehnice:

| Dimensiuni Placă | |
|---|-------------------------|
| Grosime | 9.5; 12.5 mm |
| Lățime | 600, 1200, 1250 mm |
| Lungime | 2000 - 3000 mm |
| Muchie fabrică, cant | Teșită (AK) |
| Greutate placă – 9.5 mm | > 6.8 kg/m ² |
| Greutate placă – 12.5 mm | > 8.2 kg/m ² |
| Parametrii tehnici | |
| Rezistența la încovoiere – 9.5 mm | |
| ✓ Longitudinal | > 400 N |
| ✓ Transversal | > 160 N |
| Rezistența la încovoiere – 12.5 mm | |
| ✓ Longitudinal | > 550 N |
| ✓ Transversal | > 210 N |
| Clasa de reacție la foc | A2-s1,d0 |
| Coeficient de conductivitate termică, λ | 0.25 W/(m.K) |

Muchii:

Muchie teșită dreptunghiulară, cant (AK), ce permite umplerea ușoară și rapidă a rosturilor cu glet de îmbinare și bandă de armare, asigurând astfel planeitatea întregii suprafețe.



- ✓ Adâncime teșituri: 0.6÷2.5 mm
- ✓ Lățime teșituri: 40÷80 mm

Recomandări:

- ✓ A nu se utiliza în încăperi cu umiditate ridicată
- ✓ Se recomandă pentru lipire pe zidării (tencuiala uscată) să se utilizeze adezivul FIX

Ambalare și depozitare:

- ✓ Paleții pe gips-carton trebuie depozitați în spații acoperite, protejați de ploaie, soare și alte influențe atmosferice
- ✓ Depozitare până la 4 paleți, unul peste altul
- ✓ Calitatea produselor este garantată numai atunci când produsul este depozitat și utilizat în mod corespunzător

| Grosimea plăcii | Plăci în paleți |
|-----------------|-----------------|
| 9.5 mm | 70 buc. |
| 12.5 mm | 60 buc. |

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului

*Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare din specificații fără aviz prealabil.
Mai 2020©*