

## FISA TEHNICA PROFILE METALICE DURAZIV CD 60

### Descriere:

Profilele metalice tip CD 60 sunt fabricate prin prelucrare la rece pe masini de profilat cu tren de role. Profilele sunt realizate din tabla de otel zincat cu grosimea de 0,35; 0,45; 0,5 si 0,6 mm cu lungimea de 3000 si 4000 mm. Alte lungimi se fac la comanda.

### CARACTERISTICI

<b>STANDARD DE REFERINTA</b>	EN ISO 14195:2015				
<b>MATERIAL</b>	Banda otel DX51D + Z,				Conform SR EN 10346:2015
<b>LUNGIME si</b>	3000 mm	4000 mm	> 5000 mm		Conform EN ISO 14195:2006
Tolerante	± 3 mm	± 4 mm	± 5 mm		
<b>LATIMEA INIMII</b>	59 mm				-
Tolerante	± 0.5 mm				
<b>LATIME ARIPA LATERALA</b>	25 mm				-
Tolerante	± 0.5 mm				
<b>GROSIME NOMINALA</b>	0.35 mm*	0.45 mm	0.5 mm	0.6 mm	-
<b>DENUMIRE COMERCIALA</b>	CD 60 II	CD 60 ECO 0.5	CD 60	CD 60 EXTRA	
<b>MASA NETA</b>	0.314 kg/ml	0.405 kg/ml	0.455 kg/ml	0.540 kg/ml	-
<b>PERFORMANTA SUB INCARCARE</b>	Clasa de deformatie C1				SR EN 13964:2014
<b>RIGIDITATEA LA INCOVOIERE</b>	Clasa de deformatie C1				SR EN 13964:2014
<b>MOMENT SECUNDAR DE INERTIE (I<sub>yy</sub>)</b>	I <sub>yy</sub> mediu: 30550 mm <sup>4</sup>				SR EN 14195:2014
<b>GROSIMEA ACOPERIRII PE SUPRAFATA (GRAD ZINCARE)</b>	12 µm				EN ISO 10346:2015
<b>FINISARE ACOPERIRE</b>	Flori de zinc normale				
<b>CALITATEA SUPRAFETEI</b>	Clasa A				

<b>CONTINUT DE SUBSTANTE PERICULOASE</b>	Nu contine substante periculoase	
<b>CLASA DE REACTIE LA FOC</b>	A1	SR EN 13501-1+A1:2010/C91:2014
<b>AMBALARE</b>	12 bucati / pachet 12 pachete / palet	-
<b>MARCARE / ETICHETARE</b>	SC Duraziv SRL / Tip profil x latime aripa laterala x lungime profil x grosime tabla / marcaj CE / data fabricatiei	SR EN 14195:2014

0.35 mm\* - se utilizeaza la montarea structurilor metalice pentru placari pereti.

#### **Domeniu de utilizare**

Profilele metalice de tip CD 60/ 0.45/0.50/0.60mm sunt utilizate pentru structuri de plafoane suspendate din placi de gips carton.

\*Profilele de tip CD 60/0.35mm sunt utilizate pentru montarea structurilor metalice pentru placari pereti.

#### **Recomandari depozitare si transport**

Se recomanda ca depozitarea sa se faca in spatii acooperite si fara umiditate excesiva.

La manipulare si transport se va tine cont de faptul ca impactul cu corpuri dure poate produce deformari.

#### **Masuri de protectie**

Produsul nu este clasificat in categoria celor cu grad de periculozitate, nu prezinta riscuri, nu este daunator si nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea utilizatorilor daca este folosit in conditii normale, in conformitate cu destinatia pe care o are produsul.

In timpul manipularii si montajului se va avea in vedere ca muchiile pot provoca taieturi si se recomanda folosirea manusilor de protectie.

**Certificari.** Producatorul are certificat sistemul de management calitate-mediu cu TÜV Hessen.

**Profilele metalice Duraziv** sunt inscrise in Registrul National al Produselor pentru Constructii si se regasesc in Anexa 1, Familia 1.7, pozitiile 95, 96, 97, 98, si 99.



